

ROMPOX[®] - WAND

A FALFUGÁZÓ HABARCS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztítsa ki a fugákat legalább 20 mm-es mélységig (minimális fugaszélesség 5mm). A fugázandó felületet a munka megkezdése előtt alaposan meg kell tisztítani. Ragasszon le minden szomszédos felületet, ami nem lesz fugázva. Terítsen műanyagot a fugázandó felület elé, hogy minden lehullott habarcsdarab összeszedhető és újra felhasználható legyen. Nyissa ki a vödört, nyissa ki a benne lévő fémtartályt és öntse az egész tartalmát a vödörben lévő adalékanyaghoz. Keverje legalább 3 percig.

Öntse a keveréket egy másik, tiszta vödörbe és keverje újra legalább 3 percig. Győződjön meg róla, hogy az összes, a vödör belsejéhez tapadt gyantát lekaptarta és hozzáadta a keverékhez az új vödörben. Az összes keverési idő minimum 6 perc legyen. A falfugázó habarcs felhasználásra kész.

Alkalmazza a felhasználásra kész falfugázó habarcsot a tiszta és száraz köfelületen. Viseljen kényelmes és vízálló kesztyűt (ne használjon anyagból vagy vászonból készült kesztyűt) és vigyen fel egy maroknyi habarcsot, tenyerét és ujjait használva a beprézelésére, hogy kemény és tömör legyen. Minden anyag, ami lehullik a műanyagra, újra felhasználható.

Rögtön ezután egy finom szűrű kefével sepregesse tisztára a felületet, amíg minden habarcsmaradéktól meg nem tisztította. Sepregesse ferdén a fugába. A kissepregetett anyagot nem lehet újra felhasználni.

A frissen kifugázott felületet 24 órán keresztül védeni kell az esőtől. A kezdeti időszakban egy nagyon vékony epoxi gyanta réteg marad a fal felületén, ami intenzívebbé teszi a fal színét és védi a kórosztól. Azonban ez a réteg az időjárás hatásai és a kopás következtében az elkövetkezendő hónapokban eltűnik a felületről.

Munkavégzéskor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Szembejutáskor alaposan ki kell öblíteni vízzel, és orvoshoz kell fordulni. Lenyeléskor azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolást be kell mutatni.



ROMPOX[®] - WAND

A FALFUGÁZÓ HABARCS

KIVÁLÓAN ALKALMAS:



Az egykomponensű falfugázó habarcs alkalmas fagy-, UV- és vízálló, környezetbarát, gyors, tartós fugázásra majdnem minden természetes és idomkő falazathoz, vízszintes tábla és klinker felületekhez.

A ROMPOX[®] - WAND LEGFONTOSABB JELLEMZŐI:

- 5 mm fugaszélességtől
- 20 mm fugamélységtől
- 1 komponensű speciális műgyanta
- fagy- és jégoldó-só álló
- nincs kellemetlen szag / majdnem szagtalan
- UV- és vízálló, színtartó
- 7 °C felületi hőmérséklet felett alkalmazható

MŰSZAKI ADATOK:

Jellemző:	Egység:	Laboratóriumi érték:	Beépítési érték:
Szilárdanyag sűrűség	kg/dm ³	1,52	1,4
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	6,8	6,0
Nyomószilárdság	N/mm ²	15,0	13,9
Statikus rugalmassági modulus	N/mm ²	1,3	1,1
Vízáteresztő képesség	m/s	-	7,05*10 ⁻⁴ = kb. 2,12 l/min/m ² (10 %-os fugahányad esetén)

Eltartható: 12 hónapig, fagymentesen, száraz helyen